

ПРОДУКЦИЯ

1.Щебень

Наименование продукции	Показатели качества	
Щебень фр. 5*20мм Щебень фр. 10*20мм Щебень фр. 20*40мм Щебень фр. 40*70мм	Объёмный насыпной вес: 1200-1250 кг/м3	Прочность: М400; морозостойкость: F25; радиоактивность: А эфф.т.= 41,0Бк/кг; водопоглощение: 3,5-4,0%
Щебень фр. Свыше 70мм рядовой	Объёмный насыпной вес: 1600 кг/м3	

2.Мука известняковая (доломитовая) ГОСТ 14050-93

Влага: 0,1%;
CaCO3+MgCO3:92,1;
CaCO3: 66,0%;
MgCO3: 26,1%;
остаток сита Ø 1мм: 0,1%;
АДВ: 92,0%;
СаО: 37,0%;
MgO: 12,5%;
радиоактивность: А эфф.т.=42,0 Бк/кг.

3.Минеральный порошок ГОСТ Р522129-2003

Пористость 22,0%,
набухание 1,2%,
марка МП-1,
объёмный насыпной вес 1100 кг/м3,
суммар. масс. доля карбонатов Са и Mg=92,1%,
радиоактивность: А эфф.т.=42,0 Бк/кг.

4.Доломитовая мука по ТУ21-РСФСР-557-87

Объёмный насыпной вес: 1300-1350 кг/м3;
прочность: М200-М300;
набухание по ГОСТ 3344-83: 0,5%;
фракции: 0*10мм и 0*5мм;
радиоактивность: А эфф.т.=43,0 Бк/кг.